

### SKATING & GLIDEZONE



<p><b>Belagsreinigung / Base Cleaning:</b>  <b>TOKO Racing Waxremover</b> (Fluor Cleaner)</p>	<p>Vor dem Waxen mit <b>TOKO NF yellow</b> heiss auswaxen oder Skibelag mit <b>TOKO Waxremover</b> reinigen. Mit <b>TOKO Kupferbürste</b> 6 – 8 mal ausbürsten.  Hotclean with <b>TOKO NF yellow</b> (wax, scrape and brush) or use <b>TOKO Waxremover</b>.</p>
<p><b>Grundpräparation / Base Preparation:</b>  <b>TOKO HF red : TOKO HF blue 2 : 1</b></p>	<p>Nach min. ½ Stunde Auskühlzeit, Ski mit <b>TOKO Plexiklinge</b> abziehen. Danach Ski mit der <b>TOKO Kupferbürste</b> 6 – 8 mal ausbürsten.  Cool at least ½ hour, then scrape and brush with <b>TOKO Copper Brush</b>.</p>
<p><b>Rennpräparation / Glidewax:</b>  <b>TOKO HF red</b></p> <p><b>Alternative:</b>  <b>TOKO LF red</b> darüber <b>High Performance Liquid Paraffin red</b>, trocknen und mit <b>Polishing Brush</b> leicht ausbürsten</p>	<p>Nach min. 1 Stunde Auskühlzeit Ski mit <b>TOKO Plexiklinge</b> abziehen. Danach mit der <b>TOKO Kupferbürste / Nylonbürste</b> 6 – 8 mal ausbürsten und mit der <b>TOKO Pferdehaarbürste</b> polieren.  Cool at least 1 hour, then scrape, brush (with <b>TOKO Copper Brush</b> 6-8 times) polish with <b>TOKO Nylon Brush</b> then with <b>TOKO Horshair Brush</b>.</p>
<p><b>Topfinish gebügelt / ironed (Powder):</b>  <b>Jet Stream Powder 2.0 red</b>  <b>Darüber sehr fein HelX red 2.0</b></p>	<p><b>Jet Stream</b> einbügeln, erkalten lassen (¼ Stunde), mit <b>TOKO Kupferbürste</b> 5 – 7 mal ausbürsten. Polieren mit Nylon Polierbürste. Mit <b>TOKO Thermokork</b> nachpolieren.  Iron <b>Jet Stream</b>, cool (¼ hour) then brush 5-7 times with <b>TOKO Copper Brush</b>, polish with <b>TOKO Nylon Polishing Brush</b>, then polish with <b>TOKO Thermo Cork</b>.</p>
<p><b>Topfinish gekorkt / corked (Bloc):</b>  <b>Jet Stream Bloc 2.0 red</b>  <b>3-4 Schichten (jede Schicht Rotorkorken) als Alternative zum Pulver bügeln</b>  <b>Darüber sehr fein HelX red 2.0</b></p>	<p>3 – 4 Schichten <b>Jet Stream</b> auftragen. Jede einzelne Schicht verkorken (rotorkorken mit <b>TOKO Rotary Cork</b> oder mit <b>TOKO Thermokork</b>).  Apply 3-4 layers, corking each layer (<b>TOKO Rotary Cork Roller</b>).</p>

<p><b>Strukturieren / structurite:</b></p>	<p>Von der Skispitze zum Skienteil hin.  Roll in the structure from Ski Tip to Ski Tail.</p>
--	--

<p><b>Bemerkungen:</b>  <b>Remarks:</b></p> <p>Wir wünschen Euch allen einen erfolgreichen Lauf!</p>
--